


样品名称: TaC	SOP名称: 88888. sop	测量时间: 2026/7/23 9:45:03	样品编号: 0001
测试者: TK	背景采样时间: 5 秒	单次采样时间: 5 秒	结果类型: 体积(V)

样品材质: 8888	样品材质折射率: 2.6	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: 水
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	遮光率(%): 7.53	分析范围(μm): 0.1 ~ 1000

D10 (μm): 0.682	D25 (μm): 0.910	D50 (μm): 1.239	D75 (μm): 1.671
D90 (μm): 2.176	D97 (μm): 3.504	D(3,2) (μm): 1.115	D(4,3) (μm): 1.412
Span: 1.206	体积比表面积(sq. m/c. c.): 5.381	重量比表面积(m²/kg): 5381.068	残差(%): 0.030



粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)
0.100			1.075	17.44	37.29	11.565	0.00	100.00	124.370	0.00	100.00
0.127	0.00	0.00	1.364	21.33	58.62	14.666	0.00	100.00	157.715	0.00	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	19.16	77.78	18.598	0.00	100.00	200.000	0.00	100.00
0.204	0.00	0.00	2.193	12.62	90.40	23.584	0.00	100.00	253.620	0.00	100.00
0.259	0.00	0.00	2.781	5.27	95.68	29.907	0.00	100.00	321.620	0.00	100.00
0.328	0.08	0.08	3.527	1.36	97.04	37.925	0.00	100.00	407.850	0.00	100.00
0.416	0.72	0.80	4.472	1.13	98.17	48.094	0.00	100.00	517.200	0.00	100.00
0.527	2.60	3.39	5.671	1.29	99.46	60.988	0.00	100.00	655.870	0.00	100.00
0.669	5.74	9.13	7.192	0.54	100.00	77.339	0.00	100.00	831.710	0.00	100.00
0.848	10.72	19.85	9.120	0.00	100.00	98.075	0.00	100.00	1000.000	0.00	100.00